

## Desempeño sin Restricciones™

Este adhesivo es una tecnología propia de solvente avanzado, que provee un desempeño superior al tiempo que cumple todas las regulaciones Federales y de VOC. Ofrece los beneficios clave de los adhesivos con base solvente convencionales, y es más responsable con el medio ambiente, creando menos polución del aire y con menos derivados de petróleo crudo. Este producto, y todos los Adhesivos Titebond® PROvantage™ cumplen 100% los requisitos de venta y uso en todos los estados de Estados Unidos.

### Propiedades Físicas

<b>Tipo:</b> Polímero sintético propio	<b>VOC Calculado (menos agua):</b> < 50 g/L
<b>Estado:</b> Masilla Tixotrópica de Viscosidad Media	<b>Weight/gallon:</b> 4,8 kg.
<b>Color:</b> Café	<b>Punto de ignición:</b> -10°C
<b>Sólidos:</b> 74%	<b>Estabilidad Congelado/descongelado:</b> no se congelará
<b>Viscosidad:</b> 160.000 cps	<b>Duración:</b> 12 meses en envases herméticamente cerrados a 24°C.

### Guías de Aplicación

**Temperatura de aplicación:** -18°C a 38°C  
**Temperatura de Servicio:** -29°C a 49°C  
**Método de aplicación:** Cartridge/pistola de calafatear  
**Cobertura (máximo):** Metros lineales aproximados según el diámetro del cordón:

Envase	cordón 3,2 mm.	cordón 6,4 mm.	cordón 9,5 mm.
Cartridge 296 mL	37,5 mt.	9,1 mt.	3,9 mt.
Cartridge 828 mL	104,5 mt.	26,2 mt.	11,6 mt.

**Tiempo de trabajo:** Aproximadamente 20 minutos para un cordón de 6,4 mm  
**Superficies de trabajo:** las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de exceso de aceite, grasa, agua, polvo y cualquier otro material que pueda deteriorar la adhesión.  
**Limpieza:** las herramientas y adhesivo pueden ser limpiados con acetona o diluyente mineral. Siga las recomendaciones del proveedor del solvente.

### Características del Producto

**Ideal Para:** Construcción de interior y exterior más demandante, instalación y reparación de objetos.  
**Une:** Madera, metal, ladrillo, mármol, cerámica, concreto, tabiquería, terciado, OSB, tableros de aglomerado y madera húmeda, congelada y tratada.

- A prueba de agua
- Resistencia superior
- Cumple VOC
- Se extruye de -18° a 38°C.
- Une los materiales más pesados
- Rápido pegado inicial

**Especificaciones:** Excede los requerimientos APA AFG-01, ASTM C557 y ASTM D3498

### Limitaciones

No está diseñado para inmersión continua. No utilice en tabiques recubiertos con vinilo, espuma de poliestireno o plásticos rígidos. No pegue un material no poroso con otro, ya que esto disminuirá o evitará el secado.

### Declaración de Seguridad

**PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPORES PELIGROSOS.** Contiene metil acetato, hexano y vinil acetato residual. Mantenga alejado del calor, chispas y llama. Utilice sólo con ventilación positiva cruzada. Evite inhalar los vapores. No ingerir. Evite el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. El producto no curado puede causar irritación de los ojos o piel. La sobreexposición prolongada o repetida a los solventes del producto no curado, puede causar efectos en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, ojos, piel, hígado, riñones o en el sistema respiratorio. **Primeros Auxilios:** si aparece mareo u otros efectos adversos, mueva al sujeto al aire fresco; contacte a un médico si el malestar persiste. Si se produce contacto con los ojos, enjuague los ojos con agua por 15 minutos; contacte a un médico inmediatamente. Si es ingerido, no induzca el vómito; contacte a un médico inmediatamente. Lave las áreas de la piel en contacto con agua y jabón; contacte a un médico si la irritación persiste. Para información adicional, refiérase a la Ficha de Seguridad del Producto. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

### Información Para el Pedido

N° Cat.	Tamaño	Unidades por Empaque	Peso	Empaques por Pallet
5251	Cartridge 296 mL	12	5,2 kg	108
5252	Cartridge 828 mL	12	14 kg	38

Aviso importante: Nuestras recomendaciones, si las hubiera, para usar este producto, se basa en pruebas que se estima son confiables. Debido a que el uso de este producto está más allá del control del fabricante, no se entrega ninguna garantía, implícita o explícita, respecto del uso o de los efectos del uso, manejo, posesión o los resultados obtenidos, aun cuando estén de acuerdo con las instrucciones o se afirme que lo están. El fabricante expresamente renuncia a su responsabilidad. Más aún, nada de lo contenido aquí puede ser interpretado como una recomendación para usar cualquier producto en conflicto con las leyes o patentes que cubran cualquier material o su uso.

**Franklin International**

2020 Bruck Street Columbus, Ohio 43207 Servicio Técnico 1.800.347.4583 Servicio al Cliente 1.800.669.4583  
©2010 Franklin International. Todos los derechos reservados.

**Titebond®**

THE PRO'S ADVANTAGE™

ADHESIVO  
CONSTRUCCION  
PRO HEAVY DUTY



**PROvantage™**

ADVANCED SOLVENT ADHESIVES  
CUMPLE VOC

www.titebond.com

1.800.347.4583